



ЭЛАСТИЧНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОЧНЫХ СМЕСЕЙ

ОПИСАНИЕ	Вододисперсный синтетический латекс.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Жидкая добавка, используется вместо воды для разведения цементных затирочных смесей Litochrom 0-2, Litochrom 1-6 и Litochrom 3-15. Может использоваться с цветной затиркой, не изменяя ее цвет.</p> <p>Использование Idrostuk повышает конечные характеристики затирки, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повышается адгезия к торцам плитки; • повышается устойчивость к стиранию; • снижается водопоглощение и пористость; • повышается эластичность и деформационная способность затирки в швах; • повышается морозоустойчивость. <p>Цементные затирки, разведенные на Idrostuk рекомендуется использовать в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затирка межплиточных стыков в ванных комнатах, душевых, бассейнах; • затирка межплиточных стыков при укладке плитки на основания, подверженные деформационным нагрузкам (атмосферные воздействия, перепады температуры, вибрации, повышенные эксплуатационные нагрузки и т.д.): <ul style="list-style-type: none"> - полы с подогревом; - фасады, террасы, балконы; - производственные цеха, промышленные полы, морозильные камеры; - метро, аэропорты, ж/д вокзалы и др. <p>Внимание: Перед применением обязательно ознакомиться с технической картой затирочной смеси, которая замешивается на Idrostuk.</p>	
СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ	<p>Litochrom 0-2 + 32% Idrostuk</p> <p>Litochrom 1-6 + 26-27% Idrostuk</p> <p>Litochrom 3-15 + 18-20% Idrostuk</p>	
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА	<p>Приготовление затирки + Idrostuk</p> <p>Залить в чистую емкость необходимое количество Idrostuk и всыпать затирочную смесь при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, массы.</p> <p>Внимание! Полученный раствор выдержать 5 минут. После повторного перемешивания материал готов к применению.</p>	
РЕКОМЕНДАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> • Перед применением обязательно ознакомиться с технической картой затирочной смеси, которая замешивается на Idrostuk. • Соблюдать пропорции замеса. Передозировка добавки Idrostuk ведет к снижению механических свойств продукта и изменению конечного цвета затирки после высыхания. • Швы, обработанные затиркой, приготовленной с разным количеством добавки, после высыхания могут отличаться по оттенку. • В зависимости от впитывающей способности плитки, оттенок может быть светлее (невпитывающая плитка) или темнее (впитывающая плитка). • Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании. 	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Белый	
Твердый остаток	10 - 12%	
Вязкость	10 - 30 мПа.с	
pH	10 - 12	
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	<p>24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте. Боится холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях.</p>	
УПАКОВКА	<p>Канистра 2 кг</p> <p>Канистра 5 кг</p> <p>Канистра 10 кг</p> <p>Канистра 20 кг</p>	<p>Стандартный поддон: 480 кг</p> <p>Стандартный поддон: 600 кг</p> <p>Стандартный поддон: 600 кг</p> <p>Стандартный поддон: 720 кг</p>